

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-149642

(43)Date of publication of application : 21.05.2003

(51)Int.Cl. G02F 1/13357
 F21V 8/00
 G02B 1/10
 G02B 5/02
 G02B 6/00
 G09F 9/00
 // F21Y103:00

(21)Application number : 2001-347577

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

(22)Date of filing : 13.11.2001


(72)Inventor : YOKOGAWA HIROSHI
 YOKOYAMA MASARU
 TAKAHAMA KOICHI
 YAMAKI TAKEYUKI
 TSUJIMOTO HIKARI

(54) FRONT LIGHT FOR LIQUID CRYSTAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a front light for liquid crystal which can reduce the thickness over the entire part of a liquid crystal display device, can improve the feel of depth in the look of a liquid crystal display and can improve the quality by enhancing the visibility of the liquid crystal display.

SOLUTION: This front light for liquid crystals is formed by having a light transmission plate 2 arranged with a light source 1 facing at least one side end face. The surface on at least one side of the light transmission plate 2 is provided with a low-refractive index layer 3 consisting of an aerogel having a refractive index of 1.19 to 1.4. The low-refractive index layer 3 consisting of the aerogel having the refractive index of 1.19 to 1.4 is high in mechanical strength and is hardly flawable.



- 1 光源
- 2 透光板
- 3 低屈折率層
- 4 透明保護層
- 10 液晶パネル
- 12 液晶表示部

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.07.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2003-149642
(P2003-149642A)

(43)公開日 平成15年5月21日(2003.5.21)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-ト(参考)
G 0 2 F 1/13357		G 0 2 F 1/13357	2 H 0 3 8
F 2 1 V 8/00	6 0 1	F 2 1 V 8/00	6 0 1 C 2 H 0 4 2
G 0 2 B 1/10		G 0 2 B 5/02	B 2 H 0 9 1
5/02		6/00	3 3 1 2 K 0 0 9
6/00	3 3 1	G 0 9 F 9/00	3 3 6 B 5 G 4 3 5
審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 14 頁) 最終頁に続く			

(21)出願番号 特願2001-347577(P2001-347577)

(22)出願日 平成13年11月13日(2001.11.13)

(71)出願人 000005832

松下電工株式会社

大阪府門真市大字門真1048番地

(72)発明者 横川 弘

大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株式会社内

(72)発明者 横山 勝

大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株式会社内

(74)代理人 100087767

弁理士 西川 恵清 (外1名)


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶用フロントライト

(57)【要約】

【課題】 液晶表示装置の全体の厚みを薄くすることができると共に液晶表示の見た目の奥め感を改善することができ、しかも液晶表示の視認性を高めて品質を向上させることができる液晶用フロントライトを提供する。

【解決手段】 少なくとも一つの側端面に対向して光源1が配置される導光板2を備えて形成される液晶用フロントライトに関する。導光板2の少なくとも片側の表面に、屈折率が1.19～1.4のエアロゲルからなる低屈折率層3を設ける。1.19～1.4のエアロゲルからなる低屈折率層は機械的強度が高く、傷付き難い。



- 1 光源
- 2 導光板
- 3 低屈折率層
- 4 透明保護層
- 10 液晶パネル
- 12 微細凹凸

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 少なくとも一つの側端面に対向して光源が配置される導光板を備えて形成される液晶用フロントライトにおいて、導光板の少なくとも片側の表面に、屈折率が 1.19～1.4 のエアロゲルからなる低屈折率層を設けて成ることを特徴とする液晶用フロントライト。

【請求項 2】 導光板の両側の表面に、屈折率が 1.19～1.4 のエアロゲルからなる低屈折率層を設けて成ることを特徴とする請求項 1 に記載の液晶用フロントライト。

【請求項 3】 少なくとも一つの側端面に対向して光源が配置される導光板を備えて形成される液晶用フロントライトにおいて、導光板の少なくとも片側の表面に、屈折率が 1.05～1.4 のエアロゲル以外のものからなる低屈折率層を設けて成ることを特徴とする液晶用フロントライト。

【請求項 4】 導光板の両側の表面に、屈折率が 1.05～1.4 のエアロゲル以外のものからなる低屈折率層を設けて成ることを特徴とする請求項 3 に記載の液晶用フロントライト。

【請求項 5】 請求項 3 又は 4 に記載の低屈折率層が、 SiX_4 (X は加水分解置換基) で表される 4 官能加水分解性オルガノシランの部分加水分解物及び／又は加水分解物からなる 4 官能シリコーンレジんと、平均粒子径が 5 nm～2 μm であり、かつ、外殻の内部に空洞が形成された中空シリカ微粒子とを必須成分として含有して調製されたコーティング材組成物がコーティングされると共に乾燥されて得られる膜からなるものであることを特徴とする液晶用フロントライト。

【請求項 6】 低屈折率層の導光板と反対側の面に透明保護層を備えて成ることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載の液晶用フロントライト。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、各種ディスプレイ、表示素子等に用いられる液晶表示装置において、反射型液晶パネルの前面側に配置して使用される液晶用フロントライトに関するものである。

【0002】

【従来の技術】 近年、情報化社会の進展に伴って各種のディスプレイが開発されており、ディスプレイの中でも代表的な表示パネルとして、液晶表示装置がある。そして携帯電話やモバイル端末機器などに用いられる液晶表示装置においては、低消費電力化への種々の工夫の一つとして、周囲が明るい際に液晶パネルを照明する電力を抑えることができる反射型液晶パネルが開発されている。そしてこの反射型液晶パネルにおいて、暗い雰囲気の中では液晶パネルの前面側から照明をして液晶パネルの表示を見ることができるようフロントライトを搭載

することが必要になる。

【0003】 図 7 はフロントライト A が搭載された液晶表示装置の概略構造を示すものであり、フロントライト A は側端面に冷陰極管や LED などの光源 1 を対向して配設した導光板 2 から形成されるものであり、液晶パネル 10 の前面側に配置してある。また導光板 2 の前面側（液晶パネル 10 と反対側）には透明板などで形成される透明保護層 4 が配置してあり、これらの導光板 2、液晶パネル 10、透明保護層 4 は固定具 11 で保持固定して、それぞれの間に間隙 13 が形成されるようにしてある。

【0004】 そして導光板 2 の前面側（液晶パネル 10 と反対側）の表面には微細凹凸加工を施して微細凹凸 12 が形成してあり、光源 1 の光が側端面から導光板 2 内に入射されると、光は導光板 2 内を伝達される一方、前面側の微細凹凸 12 によって液晶パネル 10 の側に反射される。この微細凹凸 12 で反射して液晶パネル 10 に入射した光は矢印で示すように、液晶パネル 10 内を透過すると共に液晶パネル 10 の背面で反射し、さらに導光板 2 及び透明保護層 4 を透過して外部に出射する。このようにして液晶パネル 10 の表示を液晶表示装置の前面に行なうことができるものである。

【0005】 このようにフロントライト A においては、導光板 2 の前面の微細凹凸 12 による光反射制御と、この反射を実現しながら微細凹凸 12 のパターンが前面からは認識できないようにすることが重要なポイントになっている。このために導光板 2 の前面と背面に他の部材が光学的に接触することを回避することが必須であり、具体的には上記のように導光板 2、液晶パネル 10、透明保護層 4 を固定具 11 で保持してそれぞれの間に間隙 13 が形成されるようにしているのである。特に、導光板 2 の微細凹凸 12 が傷付いたり指紋などの汚れが付着したりすると、微細凹凸 12 による光反射制御が困難になるために、導光板 12 の前面を保護する表面保護層 4 は必須な部材である。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 上記のように、図 7 の液晶表示装置においては、透明保護層 4 と導光板 2 の間と、導光板 2 と液晶パネル 10 の間にそれぞれ間隙 13 を形成する必要があるが、このために液晶表示装置の全体の厚みが厚くなるという問題があり、また前面から液晶パネル 10 までの距離が大きくなって液晶表示が見た目に奥まった感じがするという問題があった。さらに、組み立て後に透明保護層 4 と導光板 2 の間や、導光板 2 と液晶パネル 10 の間の間隙 13 にゴミなどが侵入すると、液晶表示の視認性が落ちて品質が低下するという問題もあり、反射型液晶パネルは透過型、半透過型など従来のバックライト液晶パネルよりも普及率が小さいというのが現状である。

【0007】 一方、本発明者等は、特開 2000-29

4021号公報において、フロントライトの導光板と表面保護層との間に屈折率が1.008～1.18のエアロゲル層を設けることによって、エアロゲル層を介して導光板と表面保護層とを密接させることができるようにすることを提案した。このものでは、液晶表示装置の全体の厚みを薄くすることができ、また液晶表示の見た目の奥め感も改善することができるものである。

【0008】しかしながら、エアロゲルはシリカなどの多孔質骨格からなる透明性多孔質体であり、空孔率が高くなるほど屈折率は小さくなり、屈折率が1.008～1.18のエアロゲル層は空孔率が非常に高く、機械的強度が非常に低くなっている。従って、組み立て時にエアロゲル層に傷が付き易く、またエアロゲル層にゴミ等が付着した場合に取り除くことが困難であり、液晶表示の視認性が落ちて品質が低下するおそれがあった。

【0009】本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、液晶表示装置の全体の厚みを薄くすることができると共に液晶表示の見た目の奥め感を改善することができ、しかも液晶表示の視認性を高めて品質を向上させることができる液晶用フロントライトを提供することを目的とするものである。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係る液晶用フロントライトは、少なくとも一つの側端面に対向して光源1が配置される導光板2を備えて形成される液晶用フロントライトにおいて、導光板2の少なくとも片側の表面に、屈折率が1.19～1.4のエアロゲルからなる低屈折率層3を設けて成ることを特徴とするものである。

【0011】また請求項2の発明は、請求項1において、導光板2の両側の表面に、屈折率が1.19～1.4のエアロゲルからなる低屈折率層3を設けて成ることを特徴とするものである。

【0012】本発明の請求項3に係る液晶用フロントライトは、少なくとも一つの側端面に対向して光源1が配置される導光板2を備えて形成される液晶用フロントライトにおいて、導光板2の少なくとも片側の表面に、屈折率が1.05～1.4のエアロゲル以外のものからなる低屈折率層3を設けて成ることを特徴とするものである。

【0013】また請求項4の発明は、請求項3において、導光板2の両側の表面に、屈折率が1.05～1.4のエアロゲル以外のものからなる低屈折率層3を設けて成ることを特徴とするものである。

【0014】また請求項5の発明は、請求項3又は4に記載の低屈折率層3が、 SiX_4 (Xは加水分解置換基)で表される4官能加水分解性オルガノシランの部分加水分解物及び／又は加水分解物からなる4官能シリコーンレジンと、平均粒子径が5nm～2μmであり、かつ、外殻の内部に空洞が形成された中空シリカ微粒子と

を必須成分として含有して調製されたコーティング材組成物がコーティングされると共に乾燥されて得られる膜かなるものであることを特徴とするものである。

【0015】また請求項6の発明は、請求項1乃至5のいずれかにおいて、低屈折率層3の導光板2と反対側の面に透明保護層4を備えて成ることを特徴とするものである。

【0016】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を説明する。

【0017】図1は本発明の実施の形態の一例を示すものであって、導光板2の前面側(液晶パネル10と反対側)の表面には微細凹凸加工を施して微細凹凸12が形成してあり、導光板2のこの微細凹凸12の表面に低屈折率層3を積層することによって、液晶用フロントライトAを形成するようにしてある。この導光板2において、低屈折率層3の表面に透明保護層4が密着させて設けてあり、低屈折率層3を介して導光板2の前面に表面保護層4を密接させて設けるようにしてある。

【0018】ここで、導光板2としては透光性のものであれば特に制限されることなく使用することができ、透明ガラス板、透明プラスチック板など一般に透光性板として用いられるものであれば特に制限されないものであり、この導光板2の屈折率は一般に1.46～1.6の範囲である。また透明保護層4は導光板2へのゴミ付着や傷付きを防止することにより液晶表示の視認性の低下を防止するためのものであり、透明ガラス板、透明プラスチック板などを使用することができるが、タッチパネル等の情報入力機能を備えたものであってもよい。

【0019】低屈折率層3は導光板2の屈折率よりも十分に屈折率が低い材料からなるものであり、請求項1の発明では、屈折率が1.19～1.4のエアロゲルによって低屈折率層3を形成するようにしてある。

【0020】本発明においてこのエアロゲルとしては、シリカエアロゲルを用いることができる。シリカエアロゲルは、米国特許第4402827号公報、同第4432956号公報、同第4610863号公報で提供されているように、アルコキシシラン(シリコンアルコキシド、アルキルシリケートとも称される)の加水分解、重合反応によって得られたシリカ骨格からなる湿潤状態のゲル状化合物を、アルコールあるいは二酸化炭素等の溶媒(分散媒)の存在下で、この溶媒の臨界点以上の超臨界状態で乾燥することによって得られるシリカ多孔質骨格からなる透明性多孔質体である。超臨界乾燥は、例えばゲル状化合物を液化二酸化炭素中に浸漬し、ゲル状化合物が含む溶媒の全部又は一部をこの溶媒よりも臨界点が高い液化二酸化炭素に置換し、この後、二酸化炭素の単独系、あるいは二酸化炭素と溶媒との混合系の超臨界条件下で乾燥することによって、行なうことができる。

【0021】またシリカエアロゲルは、米国特許第51

37279号公報、同第5124364号公報で提供されているように、ケイ酸ナトリウムを原料として、上記と同様にして製造することができる。

【0022】ここで、特開平5-279011号公報、特開平7-138375号公報に開示されているように、上記のようにしてアルコキシシランの加水分解、重合反応によって得られたゲル状化合物を疎水化処理することによって、シリカエアロゲルに疎水性を付与することが好ましい。このように疎水性を付与した疎水性シリカエアロゲルは、湿気や水等が浸入し難くなり、シリカエアロゲルの屈折率や光透過性等の性能が劣化することを防ぐことができるものである。この疎水化処理の工程は、ゲル状化合物を超臨界乾燥する前、あるいは超臨界乾燥中に行なうことができる。疎水化処理は、ゲル状化合物の表面に存在するシラノール基の水酸基を疎水化処理剤の官能基と反応させ、疎水化処理剤の疎水基と置換させることによって疎水化するために行なうものである。疎水化処理を行なう手法としては、例えば、疎水化処理剤を溶媒に溶解させた疎水化処理液中にゲルを浸漬し、混合するなどしてゲル内に疎水化処理剤を浸透させた後、必要に応じて加熱して、疎水化反応を行なわせる方法がある。疎水化処理に用いる溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、イソプロパノール、キシレン、トルエン、ベンゼン、N,N-ジメチルホルムアミド、ヘキサメチルジシロキサン等を挙げることができるが、疎水化処理剤が容易に溶解し、かつ、疎水化処理前のゲルが含有する溶媒と置換可能なものであればよく、これらに限定されるものではない。また後の工程で超臨界乾燥が行なわれる場合、超臨界乾燥の容易な媒体、例えばメタノール、エタノール、イソプロパノール、液体二酸化炭素などと同種類もしくはそれと置換可能なものが好ましい。また疎水化処理剤としては例えば、ヘキサメチルジシラザン、ヘキサメチルジシロキサン、トリメチルメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、トリメチルエトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、メチルトリエトキシシラン等を挙げることができる。

【0023】導光板2の表面へのシリカエアロゲルによる低屈折率層3の形成は、例えば、既述のシリカエアロゲル作製時のゾルーゲル反応段階で、アルコキシシラン溶液をディップコーティング法やスピンコーティング法などでコーティングし、そして乾燥することによって行なうことができる。

【0024】上記のようにして得られるシリカエアロゲルの屈折率は、シリカエアロゲルの原料配合比によって自由に変化させることができ、シリカエアロゲルからなる低屈折率層3の屈折率も自由に調整することができる。ここで、低屈折率層3の屈折率は導光板2の屈折率よりも低ければよいが、導光板2の微細凹凸12のパタ

ーン設計の自由度を高めるためには屈折率層3の屈折率は低いほうが望ましく、屈折率は1.4以下であることが必要であり、1.2以下であることが好ましい。しかし、シリカエアロゲルは屈折率を小さくしようとするれば空孔率が高くなり、空孔率が高くなるにつれて機械的強度が低下する傾向がある。そこで本発明ではシリカエアロゲルの空孔率を20~60%程度に設定して屈折率を1.19~1.4の範囲に調整することによって、シリカエアロゲルから形成される低屈折率層3の強度を確保し、かつ導光板2より低い屈折率を確保するようにしたものである。屈折率が1.18以下のシリカエアロゲルからなる低屈折率層3は機械的強度が弱く、液晶表示装置の組み立て時に傷が付き易いと共にゴミ等が付着した場合に取り除くことが困難である。またシリカエアロゲルの屈折率を1.19~1.4の範囲に調整することによって、低屈折率層3の強度を確保し、低屈折率層3が傷付いたりするおそれなく低屈折率層3の表面に透明保護層4を密着させて配置することが可能になるのである。

【0025】また、請求項3の発明では、上記のようなエアロゲル以外の材料から屈折率1.05~1.4の低屈折率層3を形成するようにしてある。この屈折率1.05~1.4の低屈折率層3は、シリカ、メラミン樹脂、メタクリ樹脂等であって、均一な多孔質構造を保持したもので形成することができるが、請求項5の発明では、この屈折率が1.05~1.4の低屈折率層3として、4官能シリコーンレジンと中空微粒子を含有して調製されるシリコーン系コーティング材組成物から形成した膜を用いるようにしてある。

【0026】4官能シリコーンレジンとしては、珪素元素に4個の反応性置換基が結合したもの、すなわち SiX_4 （Xは加水分解置換基）で表される4官能加水分解性オルガノシランの部分加水分解物及び／又は加水分解物を含有するものを用い、これがマトリクス材料となる。この4官能シリコーンレジン、中空微粒子の分散安定性に優れており、また3、2官能シリコーンレジンと比較して、マトリクス材料としての屈折率が小さく、さらに硬化被膜の架橋密度をより高くすることができるため、低屈折率層3の誘電率を低下させ易いと共に、低屈折率層3の強度をより高くすることができるものである。

【0027】例えば、4官能加水分解性オルガノシランとしては、下記化学式(1)に示されるような4官能オルガノアルコキシシランを挙げることができる。

【0028】 $Si(OR)_4 \cdots (1)$

上記化学式(1)中のアルコキシド基「OR」中の

「R」は1価の炭化水素基であれば特に限定されるものではないが、炭素数1~8の1価の炭化水素基が好適であり、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ペプチル基、オクチル

基等のアルキル基等を例示することができる。アルコキシシド基中に含有されるアルキル基のうち、炭素数が3以上のものについては、*n*-プロピル基、*n*-ブチル基等のように直鎖状のものであってもよいし、イソプロピル基、イソブチル基、*t*-ブチル基等のように分岐を有するものであってもよい。

【0029】そして、4官能シリコーンレジンを調製するにあたっては、上記4官能オルガノアルコキシシラン等の4官能加水分解性オルガノシランを加水分解（以下、部分加水分解も含む）することによって行うことができる。ここで、得られる4官能シリコーンレジン10の重量平均分子量は特に限定されるものではないが、中空シリカ微粒子に対して、より少ない割合の4官能シリコーンレジンによって硬化被膜の機械的強度を得るためには、重量平均分子量は200～2000の範囲にあることが好ましい。重量平均分子量が200より小さいと被膜形成能力に劣るおそれがあり、逆に2000を超えると硬化被膜の機械的強度に劣るおそれがある。

【0030】また通常、4官能加水分解性オルガノシランを加水分解し縮合反応させることによって得られる4官能シリコーンレジン20は、分子内に未反応基、すなわち加水分解置換基Xを一部残して高分子化されている。このように分子内に未反応基が残留していても、硬化被膜を形成した後に300℃を超える高温で熱処理を行う場合には、未反応基は分解されて屈折率に悪影響を及ぼすことはないが、熱処理が低温（100～300℃）で行われた場合には、未反応基は分解されることなく硬化被膜中に残留し、マトリクス材料としての屈折率を高くするといった悪影響を及ぼすおそれがある。そのため、4官能シリコーンレジンとしては、部分加水分解物よりも30完全に反応した加水分解物を用いる方が好ましい。完全に反応した加水分解物は分子末端に-OH基のみを有している10ので、この加水分解物単独で、すなわち4官能シリコーンレジン単独で硬化被膜を形成した場合、この硬化被膜の表面は大変親水性に優れたものとなり、表面水滴接触角は小さくなる。具体的には本発明において4官能シリコーンレジンとしては、これを石英ガラス基材の表面に膜厚100nmとなるように塗装し100℃で焼成して得られた硬化被膜の表面水滴接触角が10°以下（実質上の下限は、0°）となるものを用いるのが好ましい。つまり、このような4官能シリコーンレジンを用いるマトリクス材料として用いれば、硬化被膜を低温で処理しても未反応基が残留せず、硬化被膜の屈折率が上昇するのを容易に抑制することができるものであり、逆に、上記表面水滴接触角が10°を超える4官能シリコーンレジンを用いれば、硬化被膜を高温で処理しない限り、硬化被膜の屈折率の上昇を抑制するのは困難となるおそれがある。

【0031】また、4官能シリコーンレジン10を調製する際に、上述した4官能オルガノアルコキシシランを用い

る場合には、加水分解するために配合する水の量は、特に限定されるものではないが、未反応のアルコキシシド基をより少なくするためには、加水分解置換基（OR）に対する水（H₂O）のモル当量、すなわちモル比[H₂O] / [OR]が1.0以上であることが好ましく、より好ましくは1.0以上5.0以下となるように水を配合して加水分解するのがよい。1.0未満では未反応アルコキシシド基の量が多くなり、硬化被膜の屈折率を高くするといった悪影響を及ぼすおそれがあり、逆に5.0より多いと縮合反応が極端に進み、コーティング材組成物のゲル化を招くおそれがある。

【0032】さらに、4官能シリコーンレジン10を加水分解する場合10には、その濃度は4官能シリコーンレジンと水との合計量に対してSiO₂換算で固形分5重量%以上20重量%以下の範囲であることが好ましい。4官能シリコーンレジンが5重量%未満では、上述した好ましい量の水を配合しても未反応アルコキシシド基の量が多くなり、硬化被膜の屈折率を高くするといった悪影響を及ぼすおそれがあり、逆に20重量%より濃くなると、上述した好ましい量の水を配合してもコーティング材組成物のゲル化を招くおそれがある。

【0033】また、4官能オルガノアルコキシシラン等の4官能加水分解性オルガノシランを加水分解する際に必要に応じて用いられる触媒としては、特に限定されるものではないが、製造工程に要する時間を短縮する点から、酸性触媒が好ましい。このような酸性触媒としては、特に限定されないが、例えば、酢酸、クロロ酢酸、クエン酸、安息香酸、ジメチルマロン酸、蟻酸、プロピオン酸、グルタル酸、グリコール酸、マレイン酸、マロン酸、トルエンスルホン酸、シュウ酸等の有機酸や、塩酸、硝酸、ハロゲン化シラン等の無機酸や、酸性コロイダルシリカ、酸化チタニアゾル等の酸性ゾル状フィラ10ー等を挙げることができる。アルコキシシドの加水分解は、必要に応じて、加温して行ってもよく、特に40～100℃の条件下で2～100時間かけて加水分解反応を促進させると、未反応アルコキシシド基を限りなく少なくすることができて好ましい。上記の温度範囲や時間範囲を外れて加水分解すると、未反応アルコキシシド基が残留するおそれがある。なお、上記酸性触媒の代わりに、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム等のアルカリ金属あるいはアルカリ土類金属の水酸化物の水溶液、アンモニア水、アミン類の水溶液等のアルカリ性触媒を用いてよいのはいうまでもない。

【0034】また、中空微粒子としては中空シリカ微粒子を用いるものであり、平均粒子径が5nm～2μmであり、かつ、外殻の内部に空洞が形成されたものを用いる。このようなものであれば、特に限定されるものではないが、具体的には、以下のようなものを用いることができる。例えば、シリカ系無機酸化物からなる外殻（シ

エル)の内部に空洞を有した中空シリカ微粒子を用いることができる。シリカ系無機酸化物とは、(A)シリカ単一層、(B)シリカとシリカ以外の無機酸化物とからなる複合酸化物の単一層、及び(C)上記(A)層と

(B)層との二重層を包含するものをいう。外殻は細孔を有する多孔質なものであってもよいし、細孔が後述する操作により閉塞されて空洞を密封したものであってもよい。外殻は、内側の第1シリカ被覆層及び外側の第2シリカ被覆層からなる複数のシリカ系被覆層であることが好ましい。外側に第2シリカ被覆層を設けることにより、外殻の微細孔を閉塞させて外殻を緻密化したり、さらには、外殻で内部の空洞を密封した中空シリカ微粒子を得ることができるものである。

【0035】第1シリカ被覆層の厚みは1~50nm、特に5~20nmの範囲とすることが好ましい。第1シリカ被覆層の厚みが1nm未満であると、後述する球状核粒子の構成成分の一部を除去する際に粒子形状を保持することが困難となり、中空シリカ微粒子を得ることができないおそれがあり、また第2シリカ被覆層を形成する際に、有機珪素化合物の部分加水分解物等が上記核粒子の細孔に入り、核粒子構成成分の除去が困難となるおそれがある。逆に、第1シリカ被覆層の厚みが50nmを超えると、次工程における核粒子を構成する成分の除去が困難となるおそれがあり、また中空シリカ微粒子中の空洞の割合が減少して屈折率の低下が不十分となるおそれがある。さらに、外殻の厚みは、後述する平均粒子径の1/50~1/5の範囲にあることが好ましい。これは、核粒子の構成成分の一部を除去する際、平均粒子径に比べて外殻の厚みが薄過ぎる中空シリカ微粒子に対して酸による溶解除去を行うと、その反復操作により第1シリカ被覆層の細孔が大きくなり過ぎたり、破壊されて核粒子の球状を保持することができなくなるからである。第2シリカ被覆層の厚みは、第1シリカ被覆層との合計厚みが上記1~50nmの範囲となるようにすればよく、特に外殻を緻密化する上では、20~49nmの範囲が好適である。

【0036】空洞には中空シリカ微粒子を調製するとき使用した溶媒及び/又は乾燥時に浸入する気体が存在している。また、空洞には後述する空洞を形成するための前駆体物質が残存していてもよい。前駆体物質は、外殻に付着してわずかに残存していることもあるし、空洞内の大部分を占めることもある。ここで、前駆体物質とは、第1シリカ被覆層を形成するための核粒子からその構成成分の一部を除去した後に残存する多孔質物質である。核粒子には、シリカとシリカ以外の無機酸化物とからなる多孔質の複合酸化物粒子を用いる。無機酸化物としては、 Al_2O_3 、 B_2O_3 、 TiO_2 、 ZrO_2 、 SnO_2 、 Ce_2O_3 、 P_2O_5 、 Sb_2O_3 、 MoO_3 、 ZnO_2 、 WO_3 等の1種又は2種以上を挙げることができる。2種以上の無機酸化物として、 $TiO_2-Al_2O_3$ 、 Ti

O_2-ZrO_2 等を例示することができる。なお、この多孔質物質の細孔内にも上記溶媒あるいは気体が存在している。このときの構成成分の除去量が多くなると空洞の容積が増大し、屈折率の低い中空シリカ微粒子が得られ、この中空シリカ微粒子を配合して得られる透明被膜は低屈折率で反射防止性能に優れる。

【0037】上述したように中空シリカ微粒子の平均粒子径は5nm~2 μ mの範囲にある。5nmよりも平均粒子径が小さいと、中空によって低屈折率になる効果が小さく、逆に2 μ mよりも平均粒子径が大きいと、透明性が極端に悪くなり、拡散反射(Anti-Glare)による寄与が大きくなってしまう。硬化被膜に高い透明性が要求される用途として、例えばディスプレイ等の反射を防止するためには、中空シリカ微粒子の平均粒子径は5~100nmの範囲が好ましい。なお、上記平均粒子径は動的光散乱法によって求めることができる。

【0038】そして、以下の(a)~(c)の工程を経ることによって、中空シリカ微粒子の分散液を調製することができる。

20 【0039】(a)核粒子分散液の調製

珪酸塩としては、アルカリ金属珪酸塩、アンモニウム珪酸塩及び有機塩基の珪酸塩から選ばれる1種又は2種以上の珪酸塩が好ましく用いられる。アルカリ金属珪酸塩としては、珪酸ナトリウム(水ガラス)や珪酸カリウムが、有機塩基としては、テトラエチルアンモニウム塩等の第4級アンモニウム塩、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアミン類を挙げることができる。アンモニウムの珪酸塩又は有機塩基の珪酸塩には、珪酸液にアンモニア、第4級アンモニウム水酸化物、アミン化合物等を添加したアルカリ性溶液も含まれる。酸性珪酸液としては、珪酸アルカリ水溶液を陽イオン交換樹脂で処理すること等によって、アルカリを除去して得られる珪酸液を用いることができ、特にpH2~4、 SiO_2 濃度が7重量%以下の酸性珪酸液が好ましい。無機酸化物の原料として、アルカリ可溶の無機化合物を用いることが好ましく、上述した金属又は非金属のオキソ酸のアルカリ金属塩又はアルカリ土類金属塩、アンモニウム塩、第4級アンモニウム塩を挙げることができる。より具体的には、アルミン酸ナトリウム、四硼酸ナトリウム、炭酸ジルコニルアンモニウム、アンチモン酸カリウム、錫酸カリウム、アルミノ珪酸ナトリウム、モリブデン酸ナトリウム、硝酸セリウムアンモニウム、リン酸ナトリウム等が適当である。

40 【0040】核粒子分散液を調製するためには、予め、上記無機化合物のアルカリ水溶液を個別に調製するか又は混合水溶液を調製しておき、この水溶液を目的とするシリカとシリカ以外の無機酸化物の複合割合に応じて、pH10以上のアルカリ水溶液中に攪拌しながら徐々に添加する。アルカリ水溶液中に添加するシリカ原料と無機化合物の添加割合は、シリカ成分を SiO_2 で表し、

シリカ以外の無機化合物をMOXで表したときのモル比 MOX/SiO_2 が0.3~1.0、特に0.35~0.85の範囲となるようにすることが好ましい。 MOX/SiO_2 が0.3未満では、上述した空洞容積が十分大きくならず、他方、 MOX/SiO_2 が1.0を超えると、球状の核粒子を得ることが困難となり、この結果、得られる中空シリカ微粒子中の空洞容積の割合が低下する。モル比 MOX/SiO_2 が0.3~1.0の範囲にあれば、核粒子の構造は主として、珪素と珪素以外の元素が酸素を介在して交互に結合した構造となる。すなわち、珪素原子の4つの結合手に酸素原子が結合し、この酸素原子にはシリカ以外の元素Mが結合した構造が多く生成し、後述の工程(c)でシリカ以外の元素Mを除去する際、元素Mに随伴させて珪素原子も珪酸モノマーやオリゴマーとして除去することができるようになる。

【0041】また、核粒子分散液を調製する際に種粒子の分散液を出発原料とすることも可能である。この場合には、種粒子として、 SiO_2 、 Al_2O_3 、 TiO_2 、 ZrO_2 、 SnO_2 及び CeO_2 等の無機酸化物又はこれらの複合酸化物、例えば、 $SiO_2-Al_2O_3$ 、 $TiO_2-Al_2O_3$ 、 TiO_2-ZrO_2 、 SiO_2-TiO_2 、 $SiO_2-TiO_2-Al_2O_3$ 等の微粒子が用いられ、通常、これらのゾルを用いることができる。このような種粒子の分散液は、従来公知の方法によって調製することができる。例えば、上記無機酸化物に対応する金属塩、金属塩の混合物あるいは金属アルコキシド等に酸又はアルカリを添加して加水分解し、必要に応じて熟成することによって得ることができる。このpH10以上に調整した種粒子分散液中に上記化合物の水溶液を、上述したアルカリ水溶液中に添加する方法と同様にして、攪拌しながら添加する。この場合も、分散液のpH制御は特に行わなくてもよい。このように、種粒子を種として核粒子を成長させると、成長粒子の平均粒子径のコントロールが容易であり、粒度の揃ったものを得ることができる。種粒子分散液中に添加するシリカ原料及び無機酸化物の添加割合は、上述したアルカリ水溶液に添加する場合と同じ範囲とする。上述したシリカ原料及び無機酸化物原料はアルカリ側で高い溶解度をもっている。しかしながら、この溶解度の高いpH領域で両者を混合すると、珪酸イオン及びアルミン酸イオンなどのオキソ酸イオンの溶解度が低下し、これらの複合物が析出してコロイド粒子に成長したり、あるいは、種粒子上に析出して粒子成長が起こる。従って、コロイド粒子の析出、成長に際して、従来法のようなpH制御は必ずしも必要ではない。

【0042】上記核粒子分散液の調製に際し、シリカ原料として、 $R_nSiX_{(4-n)}$ (この式中、Rは炭素数1~10の非置換又は置換炭化水素基、Xは炭素数1~4のアルコキシド基、シラノール基、ハロゲン又は水素、nは0~3の整数) で示される有機珪素化合物の加水分解物をアルカリ水溶液中に添加してもよい。この有機珪素

化合物としては、具体的に、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトライソプロポキシシラン、メチルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、イソブチルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス (β メトキシエトキシ) シラン、3, 3, 3-トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、メチルー3, 3, 3-トリフルオロプロピルジメトキシシラン、 β -(3, 4エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン、 γ -グリシドキシトリプロピルトリメトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、 γ -メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、 γ -メタクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、 γ -メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、N- β (アミノエチル) γ -アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N- β (アミノエチル) γ -アミノプロピルトリメトキシシラン、N- β (アミノエチル) γ -アミノプロピルトリエトキシシラン、 γ -アミノプロピルトリメトキシシラン、N-フェニルー γ -アミノプロピルトリメトキシシラン、 γ -メルカプトプロピルトリメトキシシラン、トリメチルシラノール、メチルトリクロロシラン、メチルジクロロシラン、ジメチルジクロロシラン、トリメチルクロロシラン、フェニルトリクロロシラン、ジフェニルジクロロシラン、ビニルトリクロロシラン、トリメチルプロモシラン、ジエチルシラン等を挙げることができる。上記有機珪素化合物でnが1~3の化合物は親水性に乏しいので、予め加水分解しておくことにより、反応系に均一に混合できるようにすることが好ましい。加水分解には、これら有機珪素化合物の加水分解法として周知の方法を採用することができる。加水分解触媒として、アルカリ金属の水酸化物や、アンモニア水、アミン等の塩基性のものを用いた場合、加水分解後これらの塩基性触媒を除去して、酸性溶液にして用いることもできる。また、有機酸や無機酸などの酸性触媒を用いて加水分解物を調製した場合、加水分解後、イオン交換等によって酸性触媒を除去することが好ましい。なお、得られた有機珪素化合物の加水分解物は、水溶液の形態で使用する事が望ましい。ここで水溶液とは加水分解物がゲルとして白濁した状態ではなく透明性を有している状態を意味する。

【0043】(b) 第1シリカ被覆層の形成
添加するシリカ原料としては、シリカのアルカリ金属塩(水ガラス)を脱アルカリして得られる珪酸液が特に好ましい。核粒子の分散媒が水単独、又は有機溶媒に対す

る水の比率が高い場合には、珪酸液による被覆処理も可能である。珪酸液を用いる場合には、分散液中に珪酸液を所定量添加し、同時にアルカリを加えて珪酸液を核粒子表面に沈着させる。さらに、シリカ原料として、加水分解性の有機珪素化合物も使用することができる。加水分解性の有機珪素化合物としては、一般式 $R_n Si(O R')_{(4-n)}$ （この式中、R及びR'はアルキル基、アリール基、ビニル基、アクリル基等の炭化水素基、 $n=0, 1, 2$ 又は3）で表されるアルコキシシランを用いることができ、特にテトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトライソプロポキシシラン等のテトラアルコキシシランが好ましい。

【0044】添加方法としては、これらのアルコキシシラン、純水、及びアルコールの混合溶液に触媒としての少量のアルカリ又は酸を添加した溶液を、上記核粒子分散液に加え、アルコキシシランを加水分解して生成した珪酸重合物をこの核粒子の表面に沈着させる。このとき、アルコキシシラン、アルコール、触媒を同時に分散液中に添加してもよい。アルカリ触媒としては、アンモニア、アルカリ金属の水酸化物、アミン類を用いることができる。また、酸触媒としては、各種の無機酸と有機酸を用いることができる。なお、アルコキシシランと上記珪酸液を併用して被覆処理を行うことも可能である。また、必要に応じてシリカ源以外の無機化合物を併用して被覆処理することもでき、上述した核粒子の調製に用いたアルカリ可溶の無機化合物を用いることができる。なお、シリカ原料と必要に応じて添加する無機化合物の添加量は、上述した厚みの被覆層を形成するに十分な量とする。第1シリカ被覆層は多数の細孔を有する多孔質なものとする必要がある。

【0045】(c) 空洞の形成

上記第1被覆層により被覆した核粒子から、この核粒子を構成する元素の一部又は全部を除去することにより、外殻としての第1被覆層の内部に空洞を有する中空シリカ微粒子を調製することができる。核粒子を構成する元素の一部又は全部を除去するには、この核粒子分散液に鉱酸や有機酸を添加することによって溶解除去したり、あるいは陽イオン交換樹脂と接触させてイオン交換除去する方法を例示することができる。このときの核粒子分散液中の核粒子の濃度は処理温度によっても異なるが、酸化物に換算して0.1～50重量%、特に0.5～25重量%の範囲にあることが好ましい。0.1重量%未満では第1シリカ被覆層におけるシリカの溶解が起きる可能性があると同時に、低濃度のために処理効率が悪い。また、核粒子の濃度が50重量%を超えると、核粒子を構成する元素の所望量を少ない回数で除去しにくくなる。これは、シリカ以外の元素は酸の添加により溶解しただけ除去できるのに対して、シリカの溶解度が低いために、シリカモノマー等が生じて直ちに粒子内に析出し、この結果、シリカが他の元素に随伴して除去され

る量が低減し、空洞が効率的に生成しないからである。

【0046】上記元素の除去は、得られるシリカ系微粒子の MOX/SiO_2 が、0.0001～0.2、特に0.0001～0.1となるまで行うことが好ましい。元素を除去した分散液は、限外濾過等の公知の洗浄方法により洗浄することができる。この場合、予め分散液中のアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン及びアンモニウムイオン等の一部を除去した後に限外濾過すれば、分散安定性の高い中空シリカ微粒子が分散したゾルが得られる。なお、必要に応じて有機溶媒で置換することによって有機溶媒分散ゾルを得ることができる。このようにして得られた分散ゾル中に分散した中空シリカ微粒子は、外殻が多孔質な第1シリカ層により構成され、内部の空洞には溶媒及び/又は気体が含有されたものとなる。また、核粒子を完全に除去しない場合には多孔質の物質が空洞内に残留する。従って、得られる中空シリカ微粒子は低屈折率となり、この中空シリカ微粒子を用いて形成される硬化被膜は低屈折率となり、反射防止性能に優れた硬化被膜が得られる。

【0047】そして、上記中空シリカ微粒子分散液の調製方法の(c)工程に続けて、さらに第2シリカ被覆層の形成工程を付加することにより、外殻が複数の被覆層からなる中空シリカ微粒子分散液を調製することができる。本工程において $R_n Si X_{(4-n)}$ （この式中、Rは炭素数1～10の非置換又は置換炭化水素基、Xは炭素数1～4のアルコキシド基、シラノール基、ハロゲン又は水素、 n は0～3の整数）で示される有機珪素化合物としては、(b)工程で示した有機珪素化合物と同じものを用いることができる。上記の式において、 $n=0$ の有機珪素化合物を用いる場合はそのまま用いることができるが、 $n=1～3$ の有機珪素化合物を用いる場合は上記工程(a)で用いる有機珪素化合物の部分加水分解物と同じものを用いることが好ましい。第2シリカ被覆層を形成することによって、外殻の厚みを調整することができ、外殻の厚みを最終的に1～50nmとすることが可能となる。また、第2シリカ被覆層を形成した後は上述したような除去工程を行わないので、被覆層は微細孔のみを有し、後述する水熱処理あるいは加熱処理工程で被覆層の細孔の減少あるいは消滅による緻密化が容易になる。

【0048】また、第2シリカ被覆層の形成に $n=1～3$ の有機珪素化合物を用いる場合は有機溶媒への分散性がよく、樹脂との親和性の高いシリカ系微粒子分散液を得ることができる。このため、シランカップリング剤等で表面処理して用いることができるが、有機溶媒への分散性、樹脂との親和性等に優れているため、このような処理を特別に必要とする必要もない。また、第2シリカ被覆層の形成に含フッ素有機珪素化合物を用いる場合は、F原子を含む被覆層が形成されるために、得られる粒子はより低屈折率となるとともに有機溶媒への分散性

がよく、樹脂との親和性の高い中空シリカ微粒子分散液を得ることができる。このような含フッ素有機珪素化合物としては、3, 3, 3-トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、メチル-3, 3, 3-トリフルオロプロピルジメトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルメチルジメトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリクロロシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、トリデカフルオロオクチルトリメトキシシラン等を挙げることができる。

【0049】このようにして得られた分散液中に分散した中空シリカ微粒子は、外殻が多孔質な第1シリカ層と第2シリカ層により構成される点を除いて、工程(a)～(c)を経て得られたものと同様の中空シリカ微粒子が得られる。

【0050】また、上記のようにして得られた中空シリカ微粒子分散液をさらに水熱処理することにより、外殻が緻密化された中空シリカ微粒子分散液を得ることができる。すなわち、第2シリカ被覆層を形成した中空シリカ微粒子分散液に、必要に応じてアルカリ水溶液を添加して好ましくはpH8～13の範囲に調整し、加熱処理する。このときの加熱処理温度は50～350℃の範囲、特に100～300℃の範囲が好ましい。この水熱処理によって、被覆層の細孔を減少あるいは消失させることができ、中空シリカ微粒子の緻密化された外殻の内部空洞には、溶媒及び／又は気体、さらには多孔質の物質が残留することになる。なお、加熱処理に際しては、工程(c)で得た中空シリカ微粒子分散液の濃度を予め希釈して、あるいは濃縮して処理することができる。また、最後に、上記工程(c)と同様にして、水熱処理した分散液の洗浄を行ってもよい。

【0051】また、上述した外殻が複数の被覆層からなる中空シリカ微粒子分散液、又は外殻が緻密化された中空シリカ微粒子分散液のうち外殻により空洞が完全に密封されていないものを、乾燥した後、大気圧下又は減圧下、400～1200℃(シリカの融点の1/3～融点未満の温度)で加熱処理することによって、外殻により空洞を密封した中空シリカ微粒子を得ることができる。加熱処理温度が400℃未満では、被覆層の細孔を完全に閉塞することができず、一方、加熱処理温度が1200℃を超えると中空シリカ微粒子が互いに融着したり、球状を保持できないことがある。このようにして得られた中空シリカ微粒子は、空洞に溶媒が存在しないために通常の溶媒では分散液を得ることは困難である。しかしながら、内部が気体又は気体と多孔質物質のみからなるため、粒子の屈折率は極めて低く、この粒子を用いて得られる硬化被膜は低屈折率であり、この硬化被膜が形成された塗装品は反射防止性能に優れている。さらに、この粒子を積層した膜は優れた断熱効果を有しており、この粒子は断熱材としても有用である。

【0052】そして、コーティング材組成物は、上述した4官能シリコンレジンマトリクス材料の主成分として用い、これに中空シリカ微粒子を添加し、さらに必要に応じてその他の成分を添加することによって得ることができる。またコーティング材組成物は、必要に応じて有機溶媒や水で希釈してもよく、このときコーティング材組成物を調製するにあたって、予め個々の成分を必要に応じて有機溶媒や水で希釈しておいてもよい。希釈する際の有機溶媒としては、特に限定されるものではないが、例えば、メタノール、エタノール、イソプロパノール(IPA)、n-ブタノール、イソブタノール等の低級脂肪族アルコール類、エチレングリコール、エチレングリコールモノブチルエーテル、酢酸エチレングリコールモノエチルエーテル等のエチレングリコール誘導体、ジエチレングリコール、ジエチレングリコールモノブチルエーテル等のジエチレングリコール誘導体、及びジアセトンアルコール等を挙げることができ、これらからなる群より選ばれる1種あるいは2種以上を使用することができる。さらにこれらの親水性有機溶媒と併用して、トルエン、キシレン、ヘキサン、ヘプタン酢酸エチル、酢酸ブチル、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトオキシム等の1種あるいは2種以上のものを使用することができる。

【0053】そして、上記のようにして調製したコーティング材組成物を導光板2の表面にコーティングして被膜を形成すると共にこの被膜を乾燥硬化させることによって、導光板2の表面に低屈折率層3を形成することができるものである。コーティング材組成物を導光板2の表面にコーティングするにあたって、その方法は特に限定されるものではないが、例えば、刷毛塗り、スプレーコート、ディップコート、ロールコート、フローコート、カーテンコート、ナイフコート、スピスコート、テーブルコート、シートコート、枚葉コート、ダイコート、バーコート等の通常の各種コーティング方法を選択することができる。また、被膜を乾燥させた後に、これに熱処理を行うのが好ましい。この熱処理によって、硬化被膜の機械的強度をさらに向上させることができるものである。熱処理の際の温度は、特に限定されるものではないが、100～300℃の比較的低温で5～30分処理することが好ましい。

【0054】上記のようにして得られる4官能シリコンレジンと中空微粒子からなる低屈折率層3は、1.05～1.4の低い屈折率に形成することができるものであり、しかも低屈折率層3は4官能シリコンレジンと中空微粒子、すなわち樹脂とフィラーからなるものである。従って、液晶表示装置の組み立て時に傷が付くことを防止できると共にゴミ等が付着した場合には拭き取ることによって容易に取り除くことができるものであり、低屈折率層3が傷付いたりするおそれなく低屈折率層3の表面に透明保護層4を密着させ

て配置することが可能になるのである。

【0055】本発明において、低屈折率層3の厚みは特に制限されないが、導光板2の微細凹凸12に透明保護層4が直接接触しない厚みであればよく、厚みが薄い程、全体の厚みを薄く形成することが可能になる。しかし、薄過ぎることで微細凹凸12を埋めきれない場合や、光干渉により液晶の表示色を変化させる場合は好ましくない。具体的には、導光板2の微細凹凸12の深さにも依存するが、数 μm ～10 μm 程度の厚みに低屈折率層3を形成するのが好ましい。尚、低屈折率層3は上記のようにコーティングすることによって形成されるので、コーティングした面に対して低屈折率層3は密着しているが、液晶パネル10側の面に対しても低屈折率層3を密着させることが必要になることがあるので、この場合には、低屈折率層3にシリコンゴム組成物などの粘弾性素材を添加するようにしてもよい。この粘弾性素材としては、例えば低分子ジメチルシロキサンなどを挙げることができ、その添加量は低屈折率層3の全体において3～50質量%であることが好ましい。またこの粘弾性素材においては、その屈折率が密着させたい部材と同屈折率の場合は、低屈折率層3内に添加する必要はなく、低屈折率層3の表面にコーティングするようにしてもよい。

【0056】上記のようにして導光板2の前面に低屈折率層3を積層して形成されるフロントライトAの側端面には、冷陰極管やLEDなどの光源1が配設してあり、このフロントライトAを液晶パネル10の前面側に配置して設けることによって、反射型の液晶表示装置を形成することができるものである。そして光源1の光が側端面から導光板2内に入射されると、光は導光板2内を伝達される一方、前面側の微細凹凸12によって液晶パネル10の側に反射される。このとき、導光板2の表面には低屈折率層3が設けてあるので、導光板2と低屈折率層3の界面で光は全反射され易くなっており、微細凹凸12で光は液晶パネル10側に効率高く反射されるようになっている。このように導光板2の微細凹凸12で反射して液晶パネル10に入射した光は、矢印に示すように液晶パネル10内を透過すると共に液晶パネル10の背面で反射し、さらに導光板2及び透明保護層4を透過して外部に出射するものであり、このようにして液晶パネル10をフロントパネルAで効率高く照明して、液晶表示装置の前面に液晶表示を効率良く行なうことができるものである。

【0057】図2は、導光板2の前面に積層して設けた低屈折率層3が液晶表示装置の最表面になるようにした実施の形態を示すものである。既述のように、本発明における低屈折率層3は機械的強度が高く、傷が付きにくいので、透明保護層4を取り除くことが可能になるのである。このように透明保護層4を取り除いて導光板2が最表面になるようにすることによって、液晶表示装置の

全体の厚みを一層薄くすることができるものである。

【0058】図3(a)(b)の実施の形態では、導光板2の前面側の他に、導光板2の背面側(液晶パネル10側)にも低屈折率層3を積層して設けることによって、液晶用フロントライトAを形成するようにしてある。このものでは導光板2の前面側に低屈折率層3を介して表面保護層4を密接させると共に導光板2の背面側に低屈折率層3を介して液晶パネル10を密接させることができ、液晶表示装置の全体の厚みをさらに薄くすることができるものである。

【0059】尚、低屈折率層3の形成は、導光板2の表面にコーティングを施して導光板2の表面に行なう他、透明保護層4や液晶パネル10の表面にコーティングを施して透明保護層4や液晶パネル10の表面に行なうようにしてもよい。図4の実施の形態では、導光板2の両面にコーティングを施して導光板2の両面に低屈折率層3を設け、液晶パネル10と導光板2と透明保護層4を重ねることによって、図3(a)のような構成の液晶表示装置を組み立てるようにしてある。図5の実施の形態では、導光板2の背面と透明保護層4の背面にコーティングを施して導光板2の背面と透明保護層4の背面に低屈折率層3を設け、液晶パネル10と導光板2と透明保護層4を重ねることによって、図3(a)のような構成の液晶表示装置を組み立てるようにしてある。図6の実施の形態では、導光板2の両面にコーティングを施して導光板2の両面に低屈折率層3を設け、液晶パネル10と導光板2を重ねることによって、図3(b)のような構成の液晶表示装置を組み立てるようにしてある。

【0060】

【実施例】次に、本発明を実施例によって具体的に説明する。

【0061】(実施例1)テトラエトキシシラン208質量部にメタノール356質量部を加え、さらに水18質量部及び0.01Nの塩酸18質量部を混合し、これをディスパーを用いてよく混合した。この混合液を25℃恒温槽中で2時間攪拌して、重量平均分子量を850に調整することにより、4官能シリコンレジンを得た。次に、この4官能シリコンレジンに、中空シリカ微粒子成分として中空シリカIPA(イソプロパノール)分散ゾル(固形分20質量%、平均一次粒子径約35nm、外殻厚み約8nm、触媒化成工業製)を用い、中空シリカ微粒子/4官能シリコンレジン(縮合化合物換算)が固形分基準で質量比が80/20となるように添加し、さらに全固形分が10質量%になるようにメタノールで希釈することによって、コーティング材組成物を調製した。

【0062】次に厚み1mmの透明アクリル板の片側表面に微細凹凸加工を施して形成される屈折率が1.50の導光板を用い、この導光板の両面の微細凹凸加工面側と平滑面側にコーティング材組成物をディップコート法

によりコーティングし、厚み 20 μ m の膜を製膜した。次いでこの導光板を 80℃ で加熱して塗膜の硬化を促進させることによって、導光板の両面に屈折率が 1.25 の低屈折率層を形成した。

【0063】そしてこの導光板の平滑面側に反射型液晶パネルを、微細凹凸加工面側に厚み 0.5 mm の透明アクリル板からなる透明保護層を重ねて一体化することによって、図 3 (a) のような構成のフロントライト液晶表示装置を得た。この液晶表示装置の総厚みは約 3 mm であった。

【0064】(実施例 2) 実施例 1 において、中空シリカ微粒子/4 官能シリコーンレジン (縮合化合物換算) が固形分基準で質量比が 95/5 となるように添加するようにした以外は、実施例 1 と同様にしてコーティング材組成物を調製した。そしてこのコーティング材組成物を用いて実施例 1 と同様にして導光板の両面に屈折率が 1.17 の低屈折率層を形成した。さらに実施例 1 と同様の構成で総厚み約 3 mm のフロントライト液晶表示装置を得た。

【0065】(実施例 3) テトラエトキシシランのオリゴマー (シリカ固形分含有量 51 質量%) 512 質量部にメタノール 745 質量部を加え、さらに水 550 質量部及び 15 N のアンモニア水 26 質量部を混合し、これをディスパーを用いてよく混合することにより、コーティング溶液を得た。

【0066】次に実施例 1 と同じ片側表面に微細凹凸加工を施した導光板の微細凹凸加工面側と、反射型液晶パネルの前面側に、調製した直後のコーティング溶液をそれぞれパーコーターによりコーティングし、厚み 10 μ m の膜を製膜した。コーティング 3 分後、塗膜がゲル化した後に、これらをメタノールが充填された高压容器内に入れ、80℃、16 MPa での炭酸ガス抽出によって塗膜を超臨界乾燥し、導光板と液晶パネルの各表面に屈折率が 1.22 のエアロゲルからなる低屈折率層を形成した。

【0067】そして反射型液晶パネルの前面に導光板を、さらに導光板の微細凹凸加工面側に厚み 0.5 mm の透明アクリル板からなる透明保護層をそれぞれ重ねて *

	低屈折率層の種類	低屈折率層の屈折率	総厚み	輝点の数
実施例 1	中空シリカ膜	1.25	約 3 mm	1
実施例 2	中空シリカ膜	1.17	約 3 mm	なし
実施例 3	エアロゲル	1.22	約 3 mm	2
比較例 1	—	—	約 7 mm	5
比較例 2	エアロゲル	1.10	約 3 mm	15

【0074】

【発明の効果】上記のように本発明の請求項 1 に係る液晶用フロントライトは、少なくとも一つの側端面に対向して光源が配置される導光板を備えて形成される液晶用フロントライトにおいて、導光板の少なくとも片側の表

*一体化することによって、図 3 (a) のような構成のフロントライト液晶表示装置を得た。この液晶表示装置の総厚みは約 3 mm であった。

【0068】(比較例 1) 上記の実施例 1～3 と同様な、液晶パネル、導光板、透明保護層 (いずれにも低屈折率層は設けられていない) が図 7 のような構成で一体化された市販のフロントライト液晶表示装置を比較例 1 とした。このものでは各部材の間に間隙が形成されており、総厚みは約 7 mm であった。

10 【0069】(比較例 2) テトラエトキシシランのオリゴマー (シリカ固形分含有量 51 質量%) 150 質量部にメタノール 1303 質量部を加え、さらに水 105 質量部及び 15 N のアンモニア水 12 質量部を混合し、これをディスパーを用いてよく混合することにより、コーティング溶液を得た。

20 【0070】次に実施例 1 と同じ片側表面に微細凹凸加工を施した導光板の微細凹凸加工面側と、反射型液晶パネルの前面側に、調製した直後のコーティング溶液をそれぞれパーコーターによりコーティングし、厚み 10 μ m の膜を製膜した。コーティング 3 分後、塗膜がゲル化した後に、これらをメタノールが充填された高压容器内に入れ、80℃、16 MPa での炭酸ガス抽出によって塗膜を超臨界乾燥し、導光板と液晶パネルの各表面に屈折率が 1.10 のエアロゲルからなる低屈折率層を形成した。

30 【0071】そして反射型液晶パネルの前面に導光板を、さらに導光板の微細凹凸加工面側に厚み 0.5 mm の透明アクリル板からなる透明保護層をそれぞれ重ねて一体化することによって、図 3 (a) のような構成のフロントライト液晶表示装置を得た。この液晶表示装置の総厚みは約 3 mm であった。

【0072】上記の実施例 1～3 及び比較例 1～2 で得た液晶表示装置において、目視によりフロントライトの表面のゴミの存在や傷に起因してみられる輝点の数を数えることによって、視認性の評価を行なった。

【0073】

【表 1】

面に、屈折率が 1.19～1.4 のエアロゲルからなる低屈折率層を設けるようにしたので、導光板と低屈折率層の界面で光は効率高く反射され、液晶パネルを効率高く照明できるフロントパネルを得ることができるものである。そして 1.19～1.4 のエアロゲルからなる低

屈折率層は機械的強度が高く、透明保護層を導光板に低屈折率層を介して密接させることが可能になり、あるいは透明保護層を省略する事が可能になり、液晶表示装置の全体の厚みを薄くすることができると共に液晶表示の見た目の奥め感を改善することができるものであり、しかも組み立て時に低屈折率層に傷が付くことを防止できると共にゴミ等が付着した場合には拭き取ることによって容易に取り除くことができ、液晶表示の視認性を高めて品質を向上させることができるものである。


【0075】また請求項2の発明は、請求項1において、導光板の両側の表面に、屈折率が1.19～1.4のエアロゲルからなる低屈折率層を設けるようにしたので、導光板の前面と背面に透明保護膜と液晶パネルを低屈折率層を介して密接させることが可能になり、あるいは透明保護層を省略する事が可能になり、液晶表示装置の全体の厚みを薄くすることができると共に液晶表示の見た目の奥め感を改善することができるものである。

【0076】本発明の請求項3に係る液晶用フロントライトは、少なくとも一つの側端面に対向して光源が配置される導光板を備えて形成される液晶用フロントライトにおいて、導光板の少なくとも片側の表面に、屈折率が1.05～1.4のエアロゲル以外のものからなる低屈折率層を設けるようにしたので、導光板と低屈折率層の界面で光は効率高く反射され、液晶パネルを効率高く照明できるフロントパネルを得ることができるものである。

【0077】また請求項4の発明は、請求項3において、導光板の両側の表面に、屈折率が1.05～1.4のエアロゲル以外のものからなる低屈折率層を設けるようにしたので、導光板と低屈折率層の界面で光は効率高く反射され、液晶パネルを効率高く照明できるフロントパネルを得ることができるものである。

【0078】また請求項5の発明は、請求項3又は4に記載の低屈折率層が、 SiX_4 (Xは加水分解置換基) で表される4官能加水分解性オルガノシランの部分加水分解物及び／又は加水分解物からなる4官能シリコーンレジンと、平均粒子径が5nm～2μmであり、かつ、外殻の内部に空洞が形成された中空シリカ微粒子とを必

【図2】



須成分として含有して調製されたコーティング材組成物がコーティングされると共に乾燥されて得られる膜からなるものである。低屈折率層は機械的強度が高く、透明保護層を導光板に低屈折率層を介して密接させることが可能になり、あるいは透明保護層を省略する事が可能になり、液晶表示装置の全体の厚みを薄くすることができると共に液晶表示の見た目の奥め感を改善することができるものであり、しかも組み立て時に低屈折率層に傷が付くことを防止できると共にゴミ等が付着した場合には拭き取ることによって容易に取り除くことができ、液晶表示の視認性を高めて品質を向上させることができるものである。

【0079】また請求項6の発明は、請求項1乃至5のいずれかにおいて、低屈折率層の導光板と反対側の面に透明保護層を備えるので、透明保護層で低屈折率層や導光板を保護することができるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態の一例を示す概略断面図である。

【図2】本発明の実施の形態の他の一例を示す概略断面図である。

【図3】本発明の実施の形態の他の一例を示すものであり、(a)、(b)はそれぞれ概略断面図である。

【図4】本発明の実施の形態の他の一例を示す概略断面図である。

【図5】本発明の実施の形態の他の一例を示す概略断面図である。


【図6】本発明の実施の形態の他の一例を示す概略断面図である。

【図7】従来例を示す概略断面図である。


【符号の説明】

- 1 光源
- 2 導光板
- 3 低屈折率層
- 4 透明保護層
- 10 液晶パネル
- 12 微細凹凸

【図6】




【図1】




- 1 光源
2 導光板
3 低屈折率層
4 透明保護層
10 液晶パネル
12 微細凹凸

【図4】




【図7】




【図3】


(a)



(b)



【図5】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷
G 0 9 F 9/00
// F 2 1 Y 103:00

識別記号
3 3 6

F I
F 2 1 Y 103:00
G 0 2 B 1/10

テ-マ-コード (参考)

Z

(72) 発明者 ▲高▼濱 孝一
大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株
式会社内
(72) 発明者 山木 健之
大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株
式会社内
(72) 発明者 辻本 光
大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株
式会社内

F ターム(参考) 2H038 AA55 BA06
2H042 BA02 BA12 BA15 BA20
2H091 FA23X FA41X FC25 KA01
LA02 LA16
2K009 BB11 CC09 CC42 DD02 DD06
EE00
5G435 AA01 AA08 AA11 AA14 BB12
BB16 EE22 FF02 FF06 FF08
FF12 HH02 KK07

RESULT LIST

2 results found in the Worldwide database for:

JP2003149642 (priority or application number or publication number)

(Results are sorted by date of upload in database)

**1 EXTERNAL FIXATION DEVICE AND PIERCING PIN
ATTACHING/DETACHING JOINT**

Inventor: SATO TORU

Applicant: OOMIKKU KK

EC: A61B17/64K

IPC: **A61B17/64**; **A61B17/60**; (IPC1-7): A61B17/60Publication info: **JP2004350774** - 2004-12-16**2 FRONT LIGHT FOR LIQUID CRYSTAL**Inventor: YOKOGAWA HIROSHI; YOKOYAMA MASARU; Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD
(+3)

EC:

IPC: **F21V8/00**; **G02B1/10**; **G02B5/02** (+16)Publication info: **JP2003149642** - 2003-05-21

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide